

FIBRANOR E-Z

DONNÉES TECHNIQUES-VALEURS MOYENNES

Rev: 02/01/2020

PROPRIÉTÉS	TEST DE RÉFÉRENCE	UNITÉ	ÉPAISSEURS mm		
			1,8/2,5	>2,5/4	>4/6
MASSE VOLUMIQUE (*)	EN 323	kg/m ³	890-850	850-825	820-800
COHÉSION INTERNE	EN 319	N/mm ²	0,90	0,90	0,85
RÉSISTANCE À LA FLEXION	EN 310	N/mm ²	38	37	36
MODULE D'ÉLASTICITÉ EN FLEXION	EN 310	N/mm ²	---	---	2700
GONFLEMENT (APRÈS IMMERSION DANS L'EAU 24H)	EN 317	%	45	35	30
STABILITÉ DIMENSIONNELLE LONGUEUR/LARGEUR	EN 318	%	0,4	0,4	0,4
STABILITÉ DIMENSIONNELLE (ÉPAISSEUR)	EN 318	%	10	10	10
TRACTION SUPERFICIELLE	EN 311	N/mm ²	1,2	1,2	1,2
ABSORPTION DE SURFACE (2 FACES)	EN 382-1	mm	> 150	> 150	> 150
HUMIDITÉ SORTIE USINE	EN 322	%	7+/-3	7+/-3	7+/-3
TAUX DE SILICE	ISO 3340	% Du Poids	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05
RÉACTION AU FEU TABLA 8 EN EN 13986:2006+A1:2015	EN 13501-1	Classe	E	E	E
COEFFICIENT D' ABSORPTION ACOUSTIQUE (A) (250 A 500 HZ)	EN 13984:2004+A1:2015	α	0.10	0.10	0.10
COEFFICIENT D' ABSORPTION ACOUSTIQUE (A) (1000 A 2000 HZ)	EN 13984:2004+A1:2015	α	0.20	0.20	0.20
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 13984:2004+A1:2015	W/ (m·K)	0.16	0.15	0.15
ISOLEMENT ACOUSTIQUE AU BRUIT AÉRIEN (R)	EN 13986:2004+A1:2015	db	NPD	NPD	NPD
FACTEUR DE RÉSISTANCE À LA VAPEUR D'EAU COUPELLE SECS	EN 13986:2004+A1:2015	μ	33	31	30
FACTEUR DE RÉSISTANCE À LA VAPEUR D'EAU COPEAUX HUMIDES	EN 13986:2004+A1:2015	μ	22	21	20
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe d'utilisation	1	1	1
CONTENU PENTACHLOROPHÉNOL (PCP)	EN 13986:2004+A1:2015	ppm	< 5	< 5	< 5

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES

PROPRIÉTÉS	TEST DE RÉFÉRENCE	UNITÉ	ÉPAISSEURS mm		
			1,8/2,5	>2,5/4	>4/6
ÉPAISSEUR	EN 324-1	mm	Lijado: +/-0,15 Sin lijar: +/-0,20	Lijado: +/-0,15 Sin lijar: +/-0,20	Lijado: +/-0,15 Sin lijar: +/-0,20
LONGUEUR / LARGEUR	EN-324-1	mm	+/- 2	+/- 2.	+/- 2 m .
ÉQUERRAGE	EN 324-2	mm/m	+/-1,5 .	+/-1,5	+/-1,5
RECTITUDE DES BORDS	EN-324-2	mm/m	+/-1,5	+/-1,5.	+/-1,5 .

(*) INFORMATIONS DONNÉES À TITRE INDICATIF.

Ces valeurs physico-mécaniques sont conformes / améliorent les valeurs établies dans la Norme Européenne 622-5:2009, tableau 3: Conditions requises pour les panneaux utilisés généralement en milieu sec (type MDF).

FIBRANOR E-Z est à très faible émission de formaldéhyde E05 (≤ 0.05ppm EN 717-1) et conforme aux conditions de la Classe E1 définies dans la Norme Européenne EN 622-1.

FIBRANOR E-Z dispose du certificat de Conformité conforme à la phase 2 d'émission de formaldéhyde CARB et US EPA TSCA Title VI (< 0.11 ppm ASTM E 1333), EPA certificat, lien de téléchargement:

<https://drive.google.com/file/d/1B3QLus0sAXkOrMtqynNhkTswW3hVevuF/view?usp=sharing>

CARB P2 certificat, lien de téléchargement:

<https://drive.google.com/file/d/0B-Xe1750UJbXY3ZRUMN6TzhodXc/view?usp=sharing>

Suivi trimestriel certificat EPA/CARB P2, lien de téléchargement:

<https://drive.google.com/file/d/0B-Xe1750UJbXM1plUFN1VXNURXM/view?usp=sharing>

(SELECT)

Ce produit ne présente pas de danger pour la santé. Vous devez utiliser lors de sa manipulation les EPI adéquats et adopter les bonnes postures ergonomiques. Les poussières générées lors des procédés de découpe, de ponçage, de perçage ou de tout autre procédé d'usinage, doivent être extraites du milieu de travail ambiant par les outils d'aspiration compatibles avec les industries de bois et vous devez utiliser les EPI recommandés par la législation en vigueur.

