FINSA

solutions bois

FIBRAPAN E-Z TEX / FIBRACOLOUR E-Z TEX

DONNÉES TECHNIQUES-VALEURS MOYENNES — Rev: 31/03/2020

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE D'ESSAI	UNITÉS	TEXTURE						
TEXTURE			VETA	BLOCKS	CEMENTO	FUJI	MOJAVE	PRISMA	TRAMA
SENS DES TEXTURES									
STABILITÉ DIMENSIONNELLE LONGUEUR/LARGEUR	EN 318	%	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
STABILITÉ DIMENSIONNELLE (EPAISSEUR)	EN 318	%	4	4	4	4	4	4	4

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES

PROPRIÉTÉS	TEST DE RÉFÉRENCE	UNITÉ	TEXTURE						
			VETA	BLOCKS	CEMENTO	FUJI	MOJAVE	PRISMA	TRAMA
ÉPAISSEUR	EN 324-1	mm	(Épaisseur nominale- 0,5) +/- 0,5						
LONGUEUR / LARGEUR	EN 324-1	mm	+/-2 mm/m, máx 5mm						
ÉQUERRAGE	EN 324-2	mm/m	+/-2						
RECTITUDE DES BORDS	EN 324-2	mm/m	+/-1,5						
ALIGNEMENT DES TEXTURES		mm/m	1						
PROFONDEUR MAX DES TEXTURES		mm	0,8 +/-0,2	1,8 +/-0,3	0,5 +/-0,2	0,6 +/-0,2	0,6 +/-0,2	0,9+/-0,2	0,5 +/-0,2

COULEUR DE LA FACE TEXTURÉE			COULEUR						
PROPRIÉTÉS	TEST DE RÉFÉRENCE	UNITÉ	JAUNE	BLEU	GRIS (Hors cemento)	GRIS ANTHRACITE	NOIR	ROUGE	GRIS (CEMENTO)
LUMINOSITÉ SUR LES FACES (L*)	CIE 1976 (CIELAB)	--	50 ≤ L * ≤ 56	29 ≤ L * ≤ 35	35 ≤ L * ≤ 41	29 ≤ L * ≤ 35	26 ≤ L * ≤ 32	33 ≤ L * ≤ 42	45 ≤ L * ≤ 50
AXE ROUGE-VERT SUR LES FACES (A*)	CIE 1976 (CIELAB)	--	4 ≤ A* ≤ 10	-6 ≤ A* ≤ 0	0 ≤ A* ≤ 4	-2 ≤ A* ≤ 2	-2 ≤ A* ≤ 2	25 ≤ A* ≤ 33	0 ≤ A* ≤ 4
AXE JAUNE-BLEU SUR LES FACES (B*)	CIE 1976 (CIELAB)	--	31 ≤ B* ≤ 39	-8 ≤ B* ≤ -2	4 ≤ B* ≤ 10	0 ≤ B* ≤ 4	-2 ≤ B* ≤ 2	11 ≤ B* ≤ 17	4 ≤ B* ≤ 10
TEST DE RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	ISO 2809. EN ISO 11341	Échelle Des Bleus	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6

FORMALDÉHYDE: Panneaux de très faibles émissions : ≤ 0,05 ppm EN 7171-1 et certifié EPA TSCA TITLE VI / CARB P2

RÉACTION AU FEU: D-s2,d0

Disponible sur des supports ignifuges, certification en cours

ASPECT:

Texturé sur une seule face, toujours en support MDF

Une différence de couleur sur la face texturée peut être observée

La couleur du panneau texturé peut changer la couleur initiale du panneau et peut varier en fonction de la texture

S'agissant d'un panneau asymétrique, nous ne pouvons pas garantir les valeurs de cintrage/tuilage

Texture coordonnée: dans les textures Mojave, Trama et Prisma (le motif commence sur toutes les planches au même point)

RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION:

Les panneaux doivent être stockés à l'abri et sur une surface plane

Les conditions de stockage optimales sont de 65% d'humidité, en évitant les milieux les plus secs et les plus humides.

En aucun cas il ne pourra y avoir un contact direct avec l'eau.

Les chevrons doivent toujours être alignés à la verticale

En aucun cas il ne faut empiler plus de 4 hauteurs.

Si l'emballage est abîmé durant la manipulation, le produit devra être réemballé pour sa bonne conservation.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION :

Recommandé pour un usage intérieur sec

LAQUER: Recommandations de laqué par ILVA

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18doOzPtUOM9diRD6vdHzAG28YGkGEB6V