

Finsa

SUPERPAN TOP

DADOS TÉCNICOS-VALORES MÉDIOS

Rev: 09/03/2012

PROPRIEDADES	TESTE DE REFERÊNCIA	UNIDADES	ESPESSURAS mm	
			25 - 32	>32 - 40
ESPESSURA FACES MDF		mm	4	4
DENSIDADE (*)	EN 323	kg/m3	680	680
TRACÇÃO INTERNA	EN 319	N/mm2	0,30	0,25
RESISTÊNCIA À FLEXÃO	EN 310	N/mm2	25	23
MÓDULO DE ELASTICIDADE	EN 310	N/mm2	2500	2300
TRACÇÃO SUPERFICIAL	EN 311	N/mm2	>0,8	>0,8
HUMIDADE	EN 322	%	8+/-3	8+/-3
CONTEÚDO EM FORMOLDEÍDO	EN ISO 12460-5	mg/100 g	≤ 8,0	≤ 8,0

TOLERÂNCIA EM DIMENSÕES NOMINAIS

PROPRIEDADES	TESTE DE REFERÊNCIA	UNIDADES	ESPESSURAS mm	
			25 - 32	>32 - 40
ESPESSURA	EN 324-1	mm	+/-0,3	+/-0,3
COMPRIMENTO E LARGURA	EN-324-1	mm	+/-5	+/-5
ESQUADRIA		mm/m	+/-2	+/-2
PRECISÃO DE TOPOS		mm/m	+/-1,5	+/-1,5

(*) VALUES TO BE CONSIDERED AS A ROUGH GUIDE ONLY.

SUPERPAN TOP meets Class E1 requirements (analysed according EN 120) as defined in EN 312:2003 European Standard.

(SELECT)

Produto não perigoso. Deverão utilizar-se na sua manipulação as técnicas ergonómicas e os EPI adequados. O pó gerado nos processos de corte, lixagem, execução de furos e outros deve ser extraído do ambiente de trabalho através dos meios habituais utilizados na indústria da madeira, nomeadamente aspiração, e devem ser utilizados os EPI adequados de acordo com a legislação em vigor.

superPan TOP é um painel composto por faces externas de MDF de até 4mm e interior de aglomerado.