

STUDIO

NATUR



## Chapa de madera ROBLE RÚSTICO

Chapa de roble que destaca por la presencia de nudos y otras características propias de esta madera. Admite pequeños nudos abiertos siempre sobre fondo negro. La composición combina con armonía estructuras con catedrales y otras más lineales, jugando con distintos anchos, y manteniendo cierto contraste de tono entre hojas para resaltar su carácter natural.

Estilo Rustic gama Studio Natur Finsa 2021



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Tipo de chapa:** roble natural de origen europeo.
- **Tipo de juntado:** Entablillado con hojas de distintos anchos.
- **Espesor de chapa:** 0,55 mm antes del lijado.
- Presencia de **nudos de distinto tamaño** distribuidos por la cara. Acepta **nudos abiertos sobre fondo negro** para darle mayor contraste. Puede presentar cierto **contraste de tono** entre las distintas chapas que lo componen.

### COMPOSICIÓN DE LAS CARAS DEL TABLERO:

**Cara:** La cara del tablero siempre será de calidad Plus (código Finsa 033), adecuada para utilización en alta decoración.

**Contracara:**

- **Calidad Plus (Finsa 033):** misma chapa y calidad en las dos caras del tablero.
- **Calidad B (Finsa 037):** misma chapa que la cara pero aceptando mayor variación de tono y estructura. Para aplicaciones donde la contracara del panel es a veces visible.
- **Contrabalance (Finsa 040):** puede ser de cualquier madera y tonalidad. Para aplicaciones donde la contracara del panel no es visible.

Es posible suministrar con contracara de roble natural en calidad AB (Finsa 036).

### APLICACIONES:

Uso interior. Frentes de muebles, panelados, puertas, etc.

### SOPORTES Y FORMATOS:

3050x1220 mm y 2440x1220 mm.

Otros formatos consultar disponibilidad.

### COMPLEMENTOS:

Disponibles cantos de chapa de madera espesor 0,5 mm ó 1 mm, lijados y sin encolar.

### POSIBILIDADES PARA LA SUPERFICIE:

- Acabado estándar pre-lijado grano 120 en ambas caras.
- Consultar extracoste para el Cepillado y Segá. Ancho máximo 1250 mm.
- Cepillado Tipo 1 (leve) o Cepillado Tipo 2 (más profundo).
- Segá (efecto marcas de sierra).

Cepillado Tipo 1 ↓

Cepillado Tipo 2 ↓



Segá ↓



### CERTIFICACIONES BAJO PEDIDO:

PEFC o FSC MIX CREDIT.

Carb Phase 2/EPA TSCA sobre soporte Fibrapan E-Z.

Reacción al fuego C-s1d0 sobre soporte Fibrapan Ignifugo.

### RECOMENDACIONES:

Todas las especies de madera son sensibles a la luz y cambian de color produciéndose pequeñas diferencias de tonalidad provocadas por una exposición directa o indirecta; por lo tanto, un cambio superficial del color a lo largo del tiempo es una característica natural del producto, no un defecto. Se recomienda tratar la superficie con el producto adecuado para protegerla contra la fotodegradación o daños por desgaste y seguir las instrucciones recomendadas por los fabricantes de barnices.